

**Opis:**

Spoivo do spawania acetylenowo-tlenowego, przeznaczone do stali niestopowych. Typowo stosowane do instalacji wodno-grzewczych i zbiorników.

**Typowy skład chemiczny stopiwa (%):**

| C    | Si   | Mn   |
|------|------|------|
| 0,09 | 0,15 | 1,05 |

**Typowe własności mechaniczne stopiwa:**

| Warunki badań | R <sub>m</sub><br>MPa | R <sub>eL</sub><br>MPa | A <sub>5</sub><br>% |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| EN            | >390                  | >300                   | >20                 |