

Opis:

Topnik aglomerowany, obojętny, wprowadzający niewielki dodatek stopowy Mo, przeznaczony do napawania taśmą niestopową stali C-Mn.

Dopuszczenia:

-

Skład chem. topnika (%):

Mo	2
Al ₂ O ₃ +MnO	17
CaF ₂	9
CaO+MgO	30
SiO ₂ +TiO ₂	37

Rodzaj topnika:

obojętny, aglomerowany
domieszkujący Mo
SiO₂-MgO-Al₂O₃-(CaF₂)

Wskaźnik zasadowości: 1,0**Gęstość nasypowa:** 1.0 kg/dm³**Maks. prąd spawania:** 1000 A